

Argatherm Acoustix

Rasante di finitura alleggerito con filler minerali espansi finissimi (tipo **Argatherm Acoustix**), dalla struttura interna microporosa. Le componenti di formulazione conferiscono al prodotto un'eccezionale leggerezza: in combinazione con l'intonaco acustico Diathonite Acoustix⁺, quest'ultimo mantiene quasi per intero le proprie qualità fonoassorbenti. Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica (λ) $\leq 0,2$ W/mK; Coefficiente di permeabilità al vapore $\mu \leq 15$; Massa volumica apparente della malta indurita $790 \pm 10\%$ kg/m³; Massa volumica apparente della malta fresca $850 \pm 10\%$ kg/m³; Resistenza media a compressione a 28 giorni ≥ 15 N/mm²; Reazione al fuoco classe A1; Noise Reduction Coefficient (NRC) 0,50 su sottofondo *Diathonite Acoustix*, S= 3cm.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

