

Polites 140

Malha de fibra de vidro (tipo **Polites 140**) para ser usada como reforço para aplicações de rebocos em ambientes internos e externos, para evitar a formação de rachaduras sobre suportes inconsistentes. Confere ao sistema uma capacidade adequada para resistir ao impacto, bem como contrariar tensões devido a mudanças de temperatura e retração, evitando a formação de lesões ou fissuras na fachada. Características mínimas exigidas: Largura da malha (UNI 9311/2) 11 x 11 mm | 0,43 x 0,43 polegadas; Peso líquido (UNI 9311/4) 120 ± 5% g/m²; Espessura (UNI 9311/3) 0,60 ± 5% mm | 0,024 ± 5% polegadas; Alongamento de rutura 3,5%; Resistência à tração (torção) > 1466 ± 5% N/5 cm; Resistência à tração (trama) > 1318 ± 5% N/5 cm; Perda por calcinação 16%; Número de fios de construção (dobras) = 185; Número de fios de construção (trama) = 10.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

