

Polites 80

Malha de fibra de vidro (tipo **Polites 80**) para ser usada como reforço em barramentos, para evitar a formação de lesões e microfissuras, distribuindo as tensões causadas pelos fenômenos de retração. A rede Polites 80 é adequada em combinação com barramentos sobre rebocos de isolamento térmico e acústico da linha Diathonite. Características mínimas exigidas: Largura da malha (UNI 9311/2) 4,0x4,2 mm | 0,14x0,16 polegadas; Peso líquido (UNI 9311/4) 80 ± 5% g/m²; Espessura (UNI 9311/3) 0,30 ± 5% mm | 0,013 ± 5% polegadas; Alongamento de rutura 3,5 ± 5%; Resistência à tração (torção) > 700 ± 5% N/5 cm; Resistência à tração (trama) > 700 ± 5% N/5 cm; Perda por calcinação 16 ± 5%; Número de fios de construção (dobras) = 480; Número de fios de construção (trama) = 180.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

