

Rebuild⁴⁰ R4

Argamassa tixotrópica monocomponente pré-misturada (tipo **Rebuild⁴⁰ R4**), classificada como classe estrutural R4 (segundo EN 1504-2), caracterizada por uma excelente resistência mecânica e elevada aderência ao suporte. O produto é ideal para reparar betão armado mesmo em áreas sísmicas e para que todos os tipos de reparo e reconstrução de betão sejam realizados rapidamente. Características mínimas exigidas: Resistência à compressão após 28 dias ≥ 45 N/mm² | 6526,7 lb/pol²; Módulo elástico à compressão após 28 dias >20 GPa; Adesão em tijolo $> 1,5$ N/mm² | 217,56 lb/pol²; Espalhamento da mistura – 148 mm; Tempo de trabalhabilidade a 20°C – 40 minutos, com 20°C e 40% H.R.; Massa do volume da mistura 1950 ± 50 kg/m³; Condutividade térmica $\lambda=0,225$ W/mK; Coeficiente de permeabilidade ao vapor $\mu=25$;

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

