

ACABADOS – En pasta

# ARGACEM COLOREADO

Acabado coloreado, transpirable, hidrofugo y texturado para fachadas

Revoque coloreado de acabado para exteriores. Muy transpirable, hidrofugo, compuesto por aglutinantes hidráulicos, minerales y pigmentos naturales. El producto se puede usar como acabado de morteros y sobre todo se puede usar para acabar los morteros aislantes *Diathonite*.

## VENTAJAS

- Aplicación rápida y sencilla;
- Transpirable;
- Reforzado con fibras;
- Hidrofugo;
- No fisura;
- Se aplica directamente sobre morteros.

## APLICACIONES

Producto adecuado para:

- Decoración de fachadas;
- Acabar morteros de la línea *Diathonite*;
- Revestir otros morteros o acabados.

Se puede aplicar sobre morteros nuevos o viejos.  
Producto para exteriores.

## CONSUMO

1,50 kg/m<sup>2</sup> aplicado sobre otro revoque fino.

3,50 kg/m<sup>2</sup> aplicado sobre morteros, como los de la línea *Diathonite*.

## EMBALAJE

Bote de plástico de 25 kg.

Palét: 36 botes (900 kg).

## COLOR

Blanco o otros colores NCS para exteriores.

## ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en áreas bien ventiladas, alejado de la luz solar, el agua y el hielo, a temperaturas entre +5°C y +35°C.

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses y el producto debe dejarse en un lugar seco y en su embalaje original.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El sustrato debe estar completamente duro, seco y con suficiente resistencia.
- Es preferible aplicar sobre sustratos suficientemente curados que hayan cumplido sus tiempos de cura.
- La superficie debe estar completamente limpia, bien consolidada, sin partes friables o inconsistentes, perfectamente nivelada y seca.
- La temperatura del soporte debe estar entre +5°C e +35°C;
- Para evitar posibles fisuraciones o grietas, se sugiere aplicar la pintura dentro de los 30 días desde el final del revestimiento liso y en cualquier caso antes de la temporada de invierno.

1982  
Diasen srl  
Zona Industriale Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA  
18  
N. 1982 – CPR – 1223  
EN 1504-2  
Products and systems for the protection and the  
restoration of concrete structures–  
Part 2: Protection systems of concrete surface

Permeabilidad al vapor de agua:  $\mu = 7$



Para video de aplicación, página del producto, ficha de datos de seguridad y otra información.

Acabados – en pasta

1/3

Las indicaciones y prescripciones reportadas, aunque representan nuestra mejor experiencia y conocimiento, deben ser consideradas indicativas y deben ser confirmadas por aplicaciones prácticas exhaustivas. Por tanto, antes de utilizar el producto, el aplicador debe en cualquier caso realizar pruebas preliminares para verificar la perfecta idoneidad para el uso previsto. En caso de dudas y dudas, contactar con la oficina técnica de la empresa. Este formulario cancela y reemplaza cualquier otro anterior.

**DIASEN**  
GREEN BUILDING FUTURE

## Datos Técnicos

Propiedades	
<b>Consumo</b>	1,50 kg/m <sup>2</sup> sobre revoque fino 3,50 kg/m <sup>2</sup> sobre mortero como <i>Diathonite</i>
Aspecto	pasta
Color	carta de colores NCS
Granulometría	0 – 1
Dilución	10 - 20% de agua limpia
Tiempo de espera entre 1° y 2° capa (T=20°C; H.R. 40%)	8 - 10
Temperatura de aplicación	+5 /+35
Humedad máxima aceptable	70%
Tiempo de secado (T=20°C; H.R. 40%)	8
Almacenamiento	12 meses en envases originales
Embalaje	bote de plástico de 25
Rendimientos	
Permeabilidad al vapor de agua (grueso de 1 mm)	$\mu = 7$
Resistencia a la prueba de envejecimiento (Weathering Test)	1680 horas (> 10 años*)
Resistencia a la exposición directa a los rayos UV	1000 horas (> 5 años*)
Resistencia a las sales	-
Contenido de sólidos	80%

### ARGACEM COLOREADO

*Acabado coloreado, transpirable, hidrofugo y texturado para fachadas*

## Acabados – en pasta

2/3

Las indicaciones y prescripciones reportadas, aunque representan nuestra mejor experiencia y conocimiento, deben ser consideradas indicativas y deben ser confirmadas por aplicaciones prácticas exhaustivas. Por tanto, antes de utilizar el producto, el aplicador debe en cualquier caso realizar pruebas preliminares para verificar la perfecta idoneidad para el uso previsto. En caso de dudas y dudas, contactar con la oficina técnica de la empresa. Este formulario cancela y reemplaza cualquier otro anterior.

# ARGACEM COLOREADO

Acabado coloreado, transpirable, hidrofugo y texturado para fachadas

## MEZCLA

El producto está listo para ser utilizado. Diluir con 10-20% de agua y mezclar el compuesto. La cantidad de agua es indicativa. Es posible obtener una pasta fluida consistente en función de la aplicación que se deba realizar. Nunca añadir ningún componente externo al producto.

## APLICACIÓN

- Aplicar primero el fijador *D20* de Diasen (ver ficha técnica) con brocha o rodillo. El fijador permite un menor consumo del producto, ya que alisa el soporte y menos absorbente, mejorando la adherencia y durabilidad de la pintura.
- Cuando el fijador esté completamente seco, aplicar una primera capa de *Argacem Coloreado* con una llana de acero lisa. Esta operación es necesaria para alisar la pared y eliminar imperfecciones.
- Cuando la primera capa esté completamente seca, aplicar una segunda capa con llana de acero lisa, cuidando de respetar los rendimientos prescritos. Para un mejor resultado y un recubrimiento más homogéneo, se recomienda aplicar el producto cruzando las dos capas. Para obtener una superficie perfectamente lisa y plana, alisar con una esponja húmeda.

## TIEMPO DE SECADO

Con 20°C y humedad relativa de 40%, el producto seca en 8 horas.

- Los tiempos de secado están influenciados por la humedad relativa y la temperatura y pueden variar significativamente.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C y superiores a +35°C.
- Durante la temporada de verano, aplicar el producto durante las horas más frescas del día, lejos del sol.
- No aplicar con peligro inminente de lluvia o hielo, con condiciones de humedad relativa hasta el 70%, o con viento fuerte.
- Si se aplica directamente sobre morteros, sin revoque fino, la superficie debe ser uniforme; en caso contrario, aplicar una capa de *Argacem HP* o *Argatherm* (ver fichas técnicas) para nivelar *Diathonite* o otro mortero.

## LIMPIEZA

Las herramientas se pueden lavar con agua antes de que el producto se quede seco.

## SEGURIDAD

Al manipular el producto, utilizar equipo de protección personal y seguir las instrucciones de la ficha de datos de seguridad del producto.

Acabados – en pasta

3/3



DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899  
diasen@diasen.com - www.diasen.com

**DIASEN**  
GREEN BUILDING FUTURE