

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

Reboco aligeirado macroporoso que combina num único produto as propriedades de um reboco de desumidificação e de um salpico antissal. Diathonite Deumix+ foi desenvolvido para intervenções de desumidificação e, ao mesmo tempo, impede a migração dos sais em direção à superfície da parede. O produto é composto por materiais naturais como cortiça (granulometria 0-3 mm), argila e cal hidráulica natural NHL 5, e por aditivos especiais que melhoram a aderência e a respirabilidade do produto. As macroporosidades que caracterizam a sua estrutura são capazes de alojar os sais presentes nas alvenarias e permitem a evaporação da água.

CONSUMO

4,4 kg/m² (± 10%) por cm de espessura.

EMBALAGEM

Sacos de papel de 20 kg.
Paleta: 60 sacos (1200 kg).

ASPETO E COR

Pó | Cinzento claro

ARMAZENAMENTO

Conservar o produto nas embalagens originais bem fechadas, devidamente protegidas do sol, da água, do gelo e mantidas a temperaturas entre +5 °C e +35 °C. Tempo de armazenamento: 12 meses.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Concebido para aplicação tanto em ambientes interiores como exteriores, o *Diathonite Deumix+* representa a solução ideal para a reabilitação de alvenarias degradadas pela humidade ascensional capilar, incluindo as estruturas enterradas/contra-terra particularmente solicitadas. O reboco atua como um

sistema integrado que neutraliza a migração dos sais em direção à superfície, resolvendo na raiz as problemáticas associadas ao aparecimento de bolores e condensações no interior (indoor). Representa uma excelente escolha em projetos de restauro e de bioclimatização/bioengenharia, onde a exigência de sanear os ambientes se alia à necessidade de garantir um elevado conforto habitacional e a máxima salubridade do ar.

VANTAGENS

- Elevada porosidade.
- Elevada respirabilidade (permeabilidade ao vapor).
- Leve e ecológico.
- Excelentes propriedades hidrorrepelentes.
- Ignífugo (Reação ao fogo).
- Baixa condutibilidade térmica.
- Aplicável sobre alvenarias húmidas de qualquer tipo, manualmente ou com máquina de projetar reboco.
- Respeita o equilíbrio termogrométrico do suporte.
- Perfeita compatibilidade com acabamentos minerais à base de cal e de silicatos.



DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros.

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

- Marcação CE EN 998-1 e EN 998-2.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar completamente curado e apresentar uma resistência suficiente. A superfície deve estar cuidadosamente limpa, seca, bem consolidada, isenta de partes friáveis ou inconsistentes, e perfeitamente nivelada. Quaisquer fissuras, descontinuidades ou zonas degradadas devem ser previamente reparadas. Antes da aplicação, proteger todos os elementos que não devem ser intervencionados pelo revestimento. Para suportes não especificados nesta ficha técnica, contactar o departamento técnico da Diasen.

Tijolo

Não necessita de primário, a aplicação pode ser efetuada diretamente sobre o suporte de tijolo.

Betão

Em caso de betão deteriorado e friável, proceder à reparação utilizando uma argamassa de reparação adequada de base cimentícia. As armaduras de aço eventualmente expostas devem ser previamente tratadas com produtos passivadores e/ou anticorrosivos específicos, adequados para a reparação estrutural.

- **Betão Liso:** Prever a aplicação do primário Aquabond (ver ficha técnica).
- **Betão Bruto:** Não necessita de primário, a aplicação pode ser efetuada diretamente sobre o suporte.

Betão celular

Diathonite Deumix+ pode ser aplicado sobre painéis de betão celular, sem necessidade de primário.

Blocos de cal e cânhamo ou cimento e cânhamo

A aplicação é possível sobre blocos de cal-cânhamo ou cimento-cânhamo apenas se o *Diathonite Deumix+* for reforçado com a rede de fibra de vidro Polites 140 (ver ficha técnica).

Alvenaria

Se necessário, limpar a superfície com lavadora de alta pressão ou por escovagem. Verificar o estado da alvenaria e reparar tijolos ou pedras danificadas ou instáveis. Em suportes que necessitem de regularização, utilizar argamassas à base de cal para preservar a respirabilidade, tais como *Diathonite Rinza* ou *Calce Storica*.

Reboco antigo

Assegurar que o reboco está consistente e bem aderido ao suporte; caso contrário, proceder à sua remoção parcial ou total. Em caso de presença de saís, prever a remoção do reboco deteriorado e a aplicação direta do *Diathonite Deumix+*.

No caso de rebocos pintados, dada a grande variedade de tintas existentes no mercado, e em rebocos lisos, recomenda-se a remoção da tinta ou a execução de um picotado no suporte, prevendo seguidamente a aplicação do primário *Aquabond* (ver ficha técnica).

Em rebocos brutos, proceder à aplicação direta do *Diathonite Deumix+*. Antes da aplicação, deve-se sempre verificar se o reboco existente é compatível com as características e a composição do *Diathonite Deumix+*.

No caso de rebocos à base de gesso, recomenda-se a sua completa remoção, a fim de evitar comprometer a estabilidade do sistema devido a incompatibilidade de materiais.

Painéis e madeira

Em painéis de cortiça ou cal-cânhamo não tratados, aplicar o *Diathonite Deumix+*

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

sem primário. Em painéis de madeira (OSB, CLT, fibra de madeira), cimento reforçado (ex: *Aquapanel*) e gesso cartonado para exteriores, é necessária a utilização do primário *Aquabond* (ver ficha técnica). Para um trabalho executado segundo as regras da arte, assegurar que os painéis estão bem encostados entre si e que a fixação mecânica é capaz de suportar o peso do reboco. Em qualquer caso, prever o reforço com rede de fibra de vidro, como a *Polites 140*, a meio da espessura do *Diathonite Deumix+*.

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO

Máquinas de projetar reboco recomendadas

As máquinas de projetar indicadas representam apenas alguns dos modelos disponíveis no mercado. Podem ser utilizados outros modelos com características e prestações equivalentes. Todos os modelos recomendados utilizam sistemas de fuso (sem-fim) ou rotativos, mas a velocidade, a dimensão do misturador e a geometria do fuso diferem entre si. Portanto, a consistência e o fluxo do reboco podem exigir pequenos ajustes na relação água/material para obter resultados ideais.

- PFT G4
- PFT Ritmo XL
- Imer Koine 4
- Turbosol Giotto 4
- Putzmeister MP 25

Em caso de aplicação com as máquinas de projetar trifásicas acima mencionadas, o equipamento ideal prevê a instalação de um estator **D6-3 novo** e um misturador de *pás cheias*. A configuração deve ser completada por uma tubagem cônica (**Ø 35/25 mm**) e um bico terminal de **14** ou **16 mm** para assegurar a correta projeção do produto.

- PFT G5

Em caso de aplicação com a máquina de projetar acima mencionada, o equipamento ideal prevê a instalação de um estator **D6-2L** e um misturador de **pás cheias**. A configuração deve ser completada por uma tubagem cônica (comprimento **150 mm**, **Ø 35/25 mm**) e um bico terminal de **16 mm** para assegurar a correta projeção do produto.

- Putzmeister SP 11 LMR

Para a máquina de projetar a gasóleo Putzmeister SP 11 LMR, a configuração deve incluir uma bomba de fuso **sem-fim 2L6**, tubo com comprimento de **250 mm** e diâmetro de **35 mm**, e uma lança de projeção com bico de **16 mm**.

Mistura

Carregar o conteúdo dos sacos no interior da tremonha. Regular o caudalímetro da máquina primeiro para **400-600 L/h** para humedecer o tubo e, em seguida, para **250-350 L/h** para a aplicação regular. A mistura deve apresentar-se como uma **massa leve e espumosa**, caracterizada por uma microalveolação difusa e homogênea, e **isenta de brilho**. Para não alterar o equilíbrio químico-físico do composto, é terminantemente proibida a introdução de qualquer produto estranho. Em função do grau de absorção de água do suporte e das condições ambientais, recomenda-se dosar a quantidade adequada de água necessária para obter a aderência correta. A quantidade de água especificada é meramente indicativa.

Aplicação

1. É fundamental humedecer o suporte, em particular no período de verão e em alvenarias expostas ao sol. Caso a superfície já tenha recebido a aplicação de primário, proceder diretamente.
2. Efetuar guias ou mestras de referência para obter as espessuras requeridas. As guias ou mestras podem ser realizadas com *Diathonite Deumix+* ou com perfis

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

- de alumínio ou madeira. Nestes dois últimos casos, as guias devem ser removidas imediatamente após a aplicação da última camada de reboco e os espaços vazios devem ser preenchidos com *Diathonite Deumix+*.
- Os perfis de ângulo (em PVC, aço inoxidável ou CMP — em qualquer caso, resistentes à cal) podem ser posicionados juntamente com as guias de referência, mas sempre antes da aplicação da última camada.
 - Em caso de aplicações em vários pisos em altura, para a proteção e segurança das arestas, prever a utilização de perfis de canto (paragrampos) em alumínio, que deverão ser fixados com o próprio reboco para evitar pontes térmicas.
 - Humedecer o *Diathonite Deumix+* antes da aplicação de cada camada seguinte.
 - Projetar o produto de baixo para cima, aplicando assim uma primeira camada de *Diathonite Deumix+*, tendo o cuidado de criar uma espessura que pode ir até 40 mm.
 - Se a espessura prevista em projeto não for alcançada com a primeira camada, aplicar demãos adicionais de *Diathonite Deumix+* apenas quando a camada subjacente estiver consistente ao tato e visualmente mais clara (cerca de 12 a 24 horas), mantendo uma espessura ≤ 40 mm por demão.
 - Projetar o *Diathonite Deumix+* com o mínimo de interrupções possível. Caso contrário, colocar o bico em água para evitar a formação de um tampão de material na pistola.
 - Para espessuras superiores a 60 mm, é obrigatório incorporar a rede de reforço para reboco *Polites 140* (ver ficha técnica) a cerca de metade da espessura total. A utilização da rede é também recomendada, independentemente da espessura, sobre painéis e suportes de madeira, superfícies

substituídas a movimentos, materiais compósitos diferentes dos mencionados e na proximidade de pontos críticos como portas, janelas e vãos.

- Na zona de vigas e pilares, a rede deve ultrapassar ambos os lados do elemento de betão em, pelo menos, 150 mm.
- Na fase de sarrafeamento, não comprimir o *Diathonite Deumix+* para preservar a porosidade do produto. Utilizar uma régua em "H" ou régua de corte com passagens no sentido horizontal e vertical até obter uma superfície regular.

APLICAÇÃO MANUAL

Mistura

Se o produto for amassado em betoneira ou com um misturador elétrico (batedor de argamassas), adicionar **11 a 13 L** de água limpa por cada saco de *Diathonite Deumix+* (20 kg). Não misturar a massa na betoneira por mais de **3 a 4 minutos**. Em função do grau de absorção de água do suporte e das condições ambientais, recomenda-se dosar a quantidade adequada de água necessária para obter a aderência correta. A quantidade de água especificada é meramente indicativa.

Aplicação

- É fundamental humedecer o suporte, em particular no período de verão e em alvenarias expostas ao sol. Caso a superfície já tenha recebido a aplicação de primário, proceder diretamente.
- Efetuar guias ou mestras de referência para obter as espessuras requeridas. As guias ou mestras podem ser realizadas com *Diathonite Deumix+* ou com perfis de alumínio ou madeira. Nestes dois últimos casos, as guias devem ser removidas imediatamente após a aplicação da última camada de reboco e os espaços vazios devem

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros.

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

ser preenchidos com *Diathonite Deumix+*.

- Os perfis de ângulo (em PVC, aço inoxidável ou CMP — em qualquer caso, resistentes à cal) podem ser posicionados juntamente com as guias de referência, mas sempre antes da aplicação da última camada.
- Em caso de aplicações em vários pisos em altura, para a proteção e segurança das arestas, prever a utilização de perfis de canto (paragrampos) in alumínio, que deverão ser fixados com o próprio reboco para evitar pontes térmicas.
- Inumidire *Diathonite Deumix+* prima dell'applicazione di ciascuno strato.
- Aplicar com colher de pedreiro uma camada de *Diathonite Deumix+*, tendo o cuidado de criar uma espessura que pode ir até a 40 mm.
- Se a espessura prevista em projeto não for alcançada com a primeira camada, aplicar demãos adicionais de *Diathonite Deumix+* apenas quando a camada subjacente estiver consistente ao tato e visualmente mais clara (cerca de 12 a 24 horas), mantendo uma espessura ≤ 40 mm por demão.
- Para espessuras superiores a 60 mm, é obrigatório incorporar a rede de reforço para reboco *Polites 140* (ver ficha técnica) a cerca de metade da espessura total. A utilização da rede é também recomendada, independentemente da espessura, sobre painéis e suportes de madeira, superfícies sujeitas a movimentos, materiais compósitos diferentes dos mencionados e na proximidade de pontos críticos como portas, janelas e vãos.
- Na zona de vigas e pilares, a rede deve ultrapassar ambos os lados do elemento de betão em, pelo menos, 150 mm.
- Na fase de sarrafeamento, não comprimir o *Diathonite Deumix+* para preservar a porosidade do

produto. Utilizar uma régua em "H" ou régua de corte com passagens no sentido horizontal e vertical até obter uma superfície regular.

TETOS

Para aplicações em tetos, o *Diathonite Deumix+* deve ser aplicado com recurso a máquinas de projetar reboco.

- Se a superfície não tiver recebido a aplicação do primário *Aquabond*, humedecer o suporte.
- Realizar guias ou mestras de referência para obter a espessura desejada, conforme especificado nos parágrafos anteriores.
- Incorporar a rede de reforço para reboco *Polites 140* (ver ficha técnica) a metade da espessura total, sobre o produto ainda fresco, de modo a garantir uma sobreposição de 100 mm nas juntas. Evitar a formação de ondulações, rugas ou bolhas.
- Aplicar a segunda camada de reboco apenas quando a camada subjacente estiver suficientemente endurecida, assegurando que a rede de reforço fique completamente embutida e sem deixar vazios ou falhas na superfície. Em suportes instáveis o para espessuras elevadas, recomenda-se fixar a rede com buchas ou pregos.
- As guias de referência devem ser removidas quando a superfície do reboco se apresentar compacta e seca ao tato. Os espaços vazios deixados pelas guias devem ser preenchidos com *Diathonite Deumix+*.
- Na fase de sarrafeamento, não comprimir o *Diathonite Deumix+* para preservar a porosidade do produto. Utilizar uma régua em "H" ou régua de corte. O produto não deve ser fratasado.

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

SISTEMA DE DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação pelo interior de uma parede enterrada / contra-terra

1. Procedere à picotagem/decapagem total da superfície deteriorada até chegar ao tijolo ou à pedra, a partir do nível do pavimento, removendo os rodapés.
2. Após a remoção da camada deteriorada, se necessário, executar um salpico utilizando o *Diathonite Rinzafo*, de acordo com as indicações descritas nella respetiva ficha técnica.
3. Aplicar o *Watstop* (ver ficha técnica) para bloquear a humidade em contrapressão (pressão negativa).
4. Antes da secagem completa do *Watstop* (no prazo máximo de 48 horas), aplicar o reboco de desumidificação *Diathonite Deumix+*, manualmente ou com máquina de projetar reboco, com uma espessura mínima de 25 a 30 mm.

Desumidificação pelo interior de uma parede semienterrada

1. Proceder à picotagem/decapagem total da superfície deteriorada até chegar ao tijolo ou à pedra, a partir do nível do pavimento, removendo os rodapés.
2. Após a remoção da camada deteriorada, se necessário, executar um salpico utilizando o *Diathonite Rinzafo*, de acordo com as indicações descritas na respetiva ficha técnica.
3. Aplicar o *Watstop*, pelo menos, até à linha de terra para bloquear a humidade em contrapressão.
4. Antes da secagem completa do *Watstop* (no prazo máximo de 48 horas), aplicar na superfície — até 500 mm acima da linha de terra — o reboco de desumidificação *Diathonite Deumix+*, manualmente ou com máquina de projetar

reboco, com uma espessura mínima de 25 a 30 mm.

Desumidificação pelo interior ou exterior de uma parede acima do solo / fora-terra

1. Proceder à picotagem/decapagem total da superfície deteriorada até chegar ao tijolo ou à pedra, a partir do nível do pavimento, removendo os rodapés.
2. Após a remoção da camada deteriorada:
 - 2.1. Se necessário, executar um salpico utilizando o produto *Diathonite Rinzafo*, de acordo com as indicações descritas na respetiva ficha técnica.
 - 2.2. Caso não haja necessidade de regularizar/reparar a superfície com o *Diathonite Rinzafo*, proceder ao humedecimento del suporte uma hora antes da aplicação.
3. Aplicar o reboco de desumidificação *Diathonite Deumix+*, manualmente ou com máquina de projetar, com uma espessura mínima de 25 a 30 mm.

TEMPOS DE SECAGEM

A uma temperatura de 23 °C e humidade relativa de 50%, o produto seca em 10 a 15 dias.

- Os tempos de secagem são influenciados pela humidade relativa do ambiente e pela temperatura, podendo variar de forma significativa.
- Se aplicado em espessuras elevadas, os tempos de secagem prolongam-se consideravelmente.
- Durante a fase de cura (maturação), proteger o *Diathonite Deumix+* contra o gelo, vento, insolação direta e intempéries.
- É necessário humedecer o reboco 2 a 3 vezes por dia durante os

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

primeiros 2 a 3 dias após a aplicação.

- Em geral, a temperaturas superiores a 28 °C, humedecer o reboco a cada 2 horas para evitar a formação de fissuras.
- Se aplicado no interior, arejar o mais possível o ambiente durante a fase de aplicação e de secagem.
- Se aplicado no exterior, a fim de evitar a exposição prolongada às intempéries, é essencial proceder da seguinte forma:
 - Após a aplicação da última camada de *Diathonite Deumix+* e aguardada a sua completa cura (não antes de 10 a 15 dias), recomenda-se revestir o reboco com o barramento de regularização (rasante) escolhido.
 - Após a completa cura deste último (não antes de 7 dias), aplicar o acabamento.

DIATHONITE LIXADA

Proteger cuidadosamente pavimentos, caixilharias e outros elementos mediante a aplicação de películas (lonas) ou fitas adesivas. Para a preparação dos pavimentos, utilizar uma polidora monodisco equipada com disco diamantado, útil para remover as irregularidades e preparar o suporte.

Nas paredes de grande superfície, recomenda-se a utilização de uma lixadora de teto e paredes (tipo "girafa") com disco de baixa velocidade, tipo **LHS 2 225 EQI-Plus PLANEX** (potência 400 W, n.º de rotações¹ 5 000 - 8 500 min⁻¹, curso de lixagem 4,00 mm, diâmetro do prato de lixar 220,00 mm, diâmetro do abrasivo 225,00 mm, comprimento **1,2/1,65 m** e Ø da conexão de aspiração de pó **36/27 mm**).

Durante o trabalho, proceder com movimentos uniformes e leves, evitando concentrar a pressão num único ponto para não criar depressões ou ondulações.

É necessário remover eventuais saliências ou excessos de material, verificando periodicamente a planicidade e a regularidade da superfície tratada. Para remover as asperezas mais evidentes, utilizar inicialmente lixa de grão grosso (40–60), completando depois a operação com lixa de grão fino (80–120) para obter uma superfície perfeitamente lisa ao tato antes do revestimento final.

No final da lixagem, eliminar cuidadosamente o pó produzido através do uso de escovas macias ou de um aspirador profissional, garantindo sempre uma ventilação adequada nos ambientes interiores para favorecer a dispersão dos resíduos voláteis.

Como fase final, proteger a superfície aplicando *Revela Color*, seguindo as indicações da respetiva ficha técnica.

BARRAMENTO E ACABAMENTO

Para o barramento do reboco, tanto em ambientes interiores como exteriores, é possível utilizar as argamassas de barramento *Argatherm*, *Argatherm Ultrafine*, *Argatherm Color* e *Argatherm Deco*. Para os modos de aplicação, tempos de secagem e espessuras recomendadas, consultar as respetivas fichas técnicas.

Exterior

Para o acabamento dos barramentos no exterior, utilizar produtos tais como *Decork Façade*, *Decork Façade Reflex*, *Decork Mediterraneo Fine*, *Acrilid Protect Coating* ou *Plasterpaint* (ver fichas técnicas), assegurando-se sempre da utilização de acabamentos respiráveis (permeáveis ao vapor) e hidrorrepelentes.

Interior

Para os ambientes interiores, recomenda-se a utilização de acabamentos como *Decork Mediterraneo Fine*, *Decork*

¹ Movimento excêntrico

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

Mediterraneo Deep, C.W.C. Stop Condense, Limepaint, privilegiando sempre produtos respiráveis. Em qualquer caso, deve-se fazer referência aos acabamentos da Diasen.

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS

Como todos os rebocos da gama *Diathonite*, o *Diathonite Deumix+* deve ser reforçado com a rede de fibra de vidro *Polites 140* quando está prevista a colocação de revestimentos tais como azulejos, pastilhas, pedras, grés ou materiais semelhantes, seguindo as modalidades de aplicação descritas nos parágrafos anteriores. Posteriormente, a superfície deve ser acabada com a argamassa de barramento *Argatherm*, de acordo com o indicado na respetiva ficha técnica. Para aumentar a resistência do sistema, o *Argatherm* deve ser aplicado com o auxílio da rede de reforço *Polites 80* (ver ficha técnica), através do sistema sanduíche (*Argatherm* + *Polites 80* + *Argatherm*). Nas zonas húmidas, antes da colagem dos azulejos/revestimentos, aplicar *Watstop* sobre o *Argatherm*², seguindo as instruções da ficha técnica. Recomenda-se respeitar um intervalo máximo de 24 horas entre as demãos sucessivas e concluir a aplicação da camada final no prazo de 48 horas. O peso máximo permitido para os azulejos/revestimentos é de 45 kg/m².

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar com temperaturas ambientais e do suporte inferiores a +5 °C e superiores a +30 °C.
- Durante a estação de verão, aplicar o produto nas horas mais frescas do dia, ao abrigo do sol.
- Não aplicar com perigo iminente de chuva ou de gelo, em condições de forte nevoeiro ou

com humidade relativa superior a 70%.

- Sempre que se considere necessário, e apenas após contactar o departamento técnico da Diasen, é possível proceder à aplicação, manual ou por projeção, de uma primeira camada de *Diathonite Deumix+* a modo de salpico.
- Recomenda-se impermeabilizar e proteger os pontos mais sujeitos a solicitações higrométricas, como na base da parede próximo ao solo ou nas ligações entre a laje de cobertura plana e as paredes exteriores.
- Se aplicado no interior, é indispensável que a superfície exterior não absorva água. Caso contrário, tratar a superfície com Revela Zero.
- Em caso de aplicação com o *Diathonite Deumix+* deixado à vista, é obrigatório proteger o produto com um dos protetores transparentes da gama Revela, dependendo da área de aplicação.
- Em caso de dúvidas sobre a consistência do suporte e/outras eventuais incompatibilidades físico-químicas e mecânicas entre o *Diathonite Deumix+* e o suporte, recomenda-se a realização de um teste de aderência, identificado e coordenado pela Direção de Fiscalização de Obra do respetivo estaleiro.
- Sempre que a espessura total da aplicação exceda os 120 mm, é necessário prever a incorporação de, pelo menos, duas redes de reforço (armadura). O posicionamento das redes e a escolha da configuração técnica devem ser confirmados pela Direção de Fiscalização de Obra, inclusive com base na avaliação dos movimentos estruturais e das solicitações do suporte.

² O *Argatherm* ajuda a controlar a absorção e garante uma cobertura mais eficiente do *Watstop*.

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros.

DIATHONITE DEUMIX⁺

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser lavado com água antes do endurecimento do produto.

SEGURANÇA

Durante o manuseamento, utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e cumprir o disposto na respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.



ISO 9001®
QUALITY



ISO 14001®
ENVIRONMENT



ISO 45001®
SAFETY

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

DETALHES TÉCNICOS

* Os dados apresentados, embora obtidos através da aplicação de métodos de ensaio normalizados, são meramente indicativos e podem sofrer alterações consoante as condições específicas de cada obra.

DADOS FÍSICOS / TÉCNICOS**		
DADOS CARATERÍSTICOS	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA
Consumo	4,40 (±10%) por cm de espessura	kg/m²
Aspeto	pó	-
Color	cinzento claro	-
Densidade	450 (±10%)	kg/m³
Granulometria	0 – 3	mm
Água de amassadura	0,55 – 0,65 <i>11 – 13 L litros por cada saco de 20 kg</i>	L/kg
Espessura mínima	20	mm
Espessura máxima por camada	40	mm
Espessura máxima <i>para aplicações em tetos</i>	40	mm
Temperatura de aplicação	+5 / +30	°C
Tempo de secagem <i>(T=23°C; U.R. 50%)</i>	10-15	dias
Conservação	12	meses
Embalagem	saco de papel de 20	kg

PRESTAÇÕES*				
PRESTAÇÕES FINAIS	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA	NORMATIVA	RESULTADO
Reação ao fogo	classe A1	-	UNI EN 13501-1	-
Resistência à compressão	6,80	N/mm²	EN 998-1	categoria CS III
			EN 998-2	M5
Resistência à flexão	2,90	N/mm²	UNI EN 1015-11	-
Aderência ao suporte <i>(tijolo)</i>	0,258	MPa = N/mm²	UNI EN 1015-12	rotura da argamassa
Coefficiente de permeabilidade ao vapor (μ)	4	-	UNI EN 1015-19	altamente respirável
Condutibilidade térmica <i>(λ10, dry)</i>	0,080	W/mK	UNI EN 1745	-
Resistência térmica (R) <i>por 1 cm de espessura</i>	0,125	m² K/W	UNI 10355	-
Absorção de água por capilaridade <i>(90 minutos)</i>	-	-	UNI EN 1015-18	categoria W0
Porosidade da argamassa endurecida	71,64%	-	-	-
Módulo elástico <i>(valor médio)</i>	1,50	GPa	UNI EN 1015-19	-



DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros

DIATHONITE DEUMIX+

Reboco de desumidificação térmico, ecocompatível e antissal.

INDOOR AIR QUALITY (IAQ) CERTIFICATION		
Evaluation of the results		
Regulation or protocol	Version of regulation or protocol	Conclusion
<i>French VOC Regulation</i>	Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR® 
<i>French CMR components</i>	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)	Pass
<i>Italian CAM Edilizia</i>	Decree 11 October 2017 (GU n.259 del 6-11-2017)	Pass
<i>AgBB/ABG</i>	Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes, ABG May 2019, AgBB August 2018	Pass
<i>Belgian Regulation</i>	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)	Pass
<i>Indoor Air Comfort®</i>	Indoor Air Comfort 7.0 of May 2020	Pass
<i>Blue Angel (DE-UZ 113)</i>	DE-UZ 113 for "Low-Emission Floor Covering Adhesives and other Installation Materials" (Version January 2019)	Pass
<i>BREEAM International</i>	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)	Exemplary Level
<i>BREEAM® NOR</i>	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)	Pass
<i>LEED®</i>	"Low-Emitting Material" according to the requirements of LEED v4.1	Pass
<i>CDPH: Classroom scenario</i>	CDPH/EHLB/Standard Method V1.2. (January 2017)	Pass

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicações e prescrições dadas, embora representem a nossa melhor experiência e conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicações práticas abrangentes. Diasen não conhece as especificidades do processo, muito menos as características determinantes do suporte da aplicação. Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequação perfeita para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir de seu uso. Em caso de incertezas e dúvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do início dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxílio ao aplicador, que devem, em qualquer caso, garantir a posse de competências e experiência adequadas para a postura do produto e para a identificação das soluções mais adequadas. Consulte sempre a última versão atualizada da folha de dados, disponível no site www.diasen.com que cancela e substitui uns aos outros