Bentotelo

Bentonite géocomposite auto-imperméabilisant et auto-agrippant (type **Bentotelo**) pour des applications en béton. Il est composé de trois couches, une couche de non-tissé, une couche de bentonite sodique naturelle et un tissu de polypropylène, celles-ci sont reliées par un aiguilletage dense qui garantit à la bentonite une auto-étanchéité à expansion contrôlée, ce qui empêche la bentonite de glisser et de s'accumuler à la suite de coupures, de déchirures, d'applications verticales et de manipulations. Convient pour l'étanchéité de toutes les structures souterraines verticales ou horizontales en béton. Caractéristiques minimales requises Résistance à la perforation > 2,50 kN ; Indice de gonflement > 30 ml/2g ; Capacité d'absorption d'eau > 550 % ; Perméabilité ≤ 1,20 x 10-11 m/s ; Résistance à la traction longitudinale ≥ 10,40 kN/m ; Résistance à la traction transversale ≥ 10,40 kN/m ; Adhésion au béton : 2,50 kN/m.

.

DIASEN srl
Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.