Rebuild^{40} R4

Mortier trixotropique prémélangé monocomposant (type **Rebuild40 R4**), classé dans la classe structurelle R4 (selon la norme EN 1504-2), caractérisé par une excellente résistance mécanique et une forte adhérence au support. Ce produit est idéal pour réparer le béton armé, même dans les zones sismiques, et pour effectuer rapidement tous les types de réparation et de reconstruction du béton. Caractéristiques minimales requises Résistance à la compression après 28 jours ≥ 45 N/mm2 ; Module d'élasticité à la compression après 28 jours >20 GPa ; Adhésion sur la brique > 1.5 N/mm2 ; Etalement du mélange - 148 mm ; Temps d'ouvrabilité à 20°C - 40 minutes à 20°C et humidité relative de 40% ; Masse volumique du mélange : 1950 ± 50 kg/m3 ; Conductivité thermique λ=0.225 W/mK ; Coefficient de perméabilité à la vapeur μ=25.

.

DIASEN srl
Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.